

# IZJAVA O LASTNOSTIH

## Sulfatnoodporni žlindrin cement DURASAL CEM III/B 32,5 N – LH/SR



IZJAVA O LASTNOSTIH št.: 1404-CPR-2382

**SALONIT ANHOVO, d.d.**

Anhovo 1, 5210 Deskle | t: 05 39 21 000 | e: [info@salonit.si](mailto:info@salonit.si)

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  
**Žlindrin cement EN 197-1 – CEM III/B 32,5 N – LH/SR**
2. Predvidena uporaba: **proizvodnja masivnih betonov in betonskih izdelkov, kjer je zahtevana nizka toplota hidratacije in/ali sulfatna odpornost.**
3. Proizvajalec: **SALONIT ANHOVO, gradbeni materiali, d.d.  
Anhovo 1, 5210 Deskle, Slovenija**
4. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **1+**
5. Certifikacijski organ št. **1404 ZAG Zavod za gradbeništvo, Dimičeva 12, Ljubljana, Slovenija**, je opravil tipski preskus za določitev vrste proizvoda, začetni pregled tovarne proizvajalca in notranje kontrole proizvodnje, izvaja stalni nadzor, ocenjevanje in potrjevanje kontrole v tovarni ter zunanje kontrolne preskuse vzorcev, vzetih v proizvodnem obratu. Na osnovi navedenega je izdal certifikat o nespremenljivosti lastnosti št. **1404-CPR-2382**.
6. Navedene lastnosti

Bistvena značilnost	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Oznaka in sestava	CEM III/B 32,5 N – LH/SR	EN 197-1:2011
Tlačna trdnost - zgodnja - standardna	≥ 16,0 MPa ≥ 32,5 MPa ≤ 52,5 MPa	
Čas začetka vezanja	≥ 75 min	
Prostorninska obstojnost (ekspanzija)	≤ 10 mm	
Žarilna izguba	≤ 5,0 %	
Netopni ostanek	≤ 5,0 %	
Vsebnost sulfata (kot SO <sub>3</sub> )	≤ 4,0 %	
Vsebnost klorida	≤ 0,2* %	
Hidratacijska toplota	≤ 270 J/g	

\* deklarirana vrednost v skladu s tč. 7.3 EN 197-1:2011

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca  
**SALONIT ANHOVO, d.d.**

Anhovo, 1. 8. 2017

**SALONIT ANHOVO**  
gradbeni materiali, d.d.

31

dr. Tomaž Vuk - član uprave

