

SPECIAL 42,5 R CEM II/A-M (LL-S) 42,5 R

Proizvod	SPECIAL 42,5 R je portlandski mešani cement z dvema mineralnima dodatkoma (M), trdnostnega razreda 42,5 in visokih zgodnjih trdnosti (R). Proizveden je v skladu s standardom SIST EN 197-1 v tovarni SALONIT ANHOVO, d.d.								
Sestava	Portland cementni klinker, mešani mineralni dodatek (apnenec - LL, granulirana plavžna žindra - S), do 5 % polnil, sadra								
Lastnosti	Cement odlikuje visoka stalnost v doseženih lastnostih, hiter razvoj trdnosti in visoke končne trdnosti ter dobra združljivost z različnimi kemijskimi dodatki za beton.								
Uporaba	Cement je primeren za zahtevne transportne, zmrzlinško odporne, brizgane in samozgoščevalne (SCC) betone, za armirane in nearmirane ter prednapete betone, kjer je zaželen hiter razvoj trdnost ter za montažne betonske izdelke.								
Tehnični podatki	<p>Povprečne vrednosti lastnosti cementa</p> <table><tr><td>Zgodnja tlačna trdnost (2 dni)</td><td>29 MPa</td></tr><tr><td>Standardna tlačna trdnost (28 dni)</td><td>57 MPa</td></tr><tr><td>Čas začetka vezanja</td><td>180 min</td></tr><tr><td>Specifična masa</td><td>3,04 g/cm³</td></tr></table> <p>Vsebnost vodotopnega kroma (VI) je v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 1907/2006.</p>	Zgodnja tlačna trdnost (2 dni)	29 MPa	Standardna tlačna trdnost (28 dni)	57 MPa	Čas začetka vezanja	180 min	Specifična masa	3,04 g/cm ³
Zgodnja tlačna trdnost (2 dni)	29 MPa								
Standardna tlačna trdnost (28 dni)	57 MPa								
Čas začetka vezanja	180 min								
Specifična masa	3,04 g/cm ³								
Dobava	v razsutem stanju, v 25 kg vrečah								
Skladiščenje	Skladiščiti v nepoškodovani embalaži, pokritih, hladnih in suhih prostorih, zaščiteno pred zračno vlago. Rok skladiščenja 3 mesece za cement v razsutem stanju in 6 mesecev za cement v vrečah.								
Zagotavljanje kakovosti	Kakovost proizvodov zagotavljamo s stalnim nadzorom kakovosti v tovarni. Zunanji nadzor izvaja Zavod za gradbeništvo Slovenije. Št. certifikata o nespremenljivosti lastnosti: 1404-CPR-2106								

Priporočila kupcem so podana na osnovi naših dosedanjih izkušenj in odražajo trenutno stanje znanja v tehniki in praksi. Podatki so informativni in ne predstavljajo pogodbene obveznosti proizvajalca, možna so nihanja v okviru zahtev standarda. Kupec je odgovoren za pravilno in namensko uporabo proizvoda. Podrobnejša navodila za varno uporabo so na voljo v varnostnem listu, ki je dostopen na spletni strani proizvajalca www.salonit.si in pri vašem prodajalcu.

Zamenjuje vse predhodne izdaje. Datum izdaje: **Maj 2017**

