

SULFASAL CEM IV/A (V-P) 42,5 R-SR

Proizvod	SULFASAL je pucolanski sulfatno odporni (SR) cement trdnostnega razreda 42,5 in visokih zgodnjih trdnosti (R). Proizveden je v skladu s standardom SIST EN 197-1 v tovarni SALONIT ANHOVO, d.d.												
Sestava	Portland cementni klinker, min. 21 % mešanega mineralnega dodatka (elektrofiltrski pepel - V, naravni pucolan - P), do 5 % polnil, sadra												
Lastnosti	Cement ima zaradi viskega deleža pucolanskih dodatkov izboljšano obstojnost na kemijsko agresijo.												
Uporaba	SULFASAL je namenjen za uporabo v gradbeništvu za proizvodnjo nearmiranih in armiranih betonov. Primeren je tudi za betone v kemijsko agresivnem okolju, npr. za gradnjo v priobalnem pasu.												
Tehnični podatki	<p>Povprečne vrednosti za lastnosti cementa</p> <table> <tr> <td>Zgodnja tlačna trdnost (2 dni)</td> <td>25 MPa</td> </tr> <tr> <td>Standardna tlačna trdnost (28 dni)</td> <td>54 MPa</td> </tr> <tr> <td>Čas začetka vezanja</td> <td>190 min</td> </tr> <tr> <td>Specifična masa</td> <td>2,91 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>Pucolanska aktivnost</td> <td>zadovolji preskusu po 8 dneh</td> </tr> <tr> <td>Vsebnost C₃A v klinkerju</td> <td>< 9 %</td> </tr> </table> <p>Vsebnost vodotopnega kroma (VI) je v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 1907/2006.</p>	Zgodnja tlačna trdnost (2 dni)	25 MPa	Standardna tlačna trdnost (28 dni)	54 MPa	Čas začetka vezanja	190 min	Specifična masa	2,91 g/cm ³	Pucolanska aktivnost	zadovolji preskusu po 8 dneh	Vsebnost C ₃ A v klinkerju	< 9 %
Zgodnja tlačna trdnost (2 dni)	25 MPa												
Standardna tlačna trdnost (28 dni)	54 MPa												
Čas začetka vezanja	190 min												
Specifična masa	2,91 g/cm ³												
Pucolanska aktivnost	zadovolji preskusu po 8 dneh												
Vsebnost C ₃ A v klinkerju	< 9 %												
Dobava	v razsutem stanju												
Skladiščenje	Skladiščiti v nepropustnih betonskih ali kovinskih silosih, zaščiteno pred zračno vlago. Rok skladiščenja 3 mesece.												
Zagotavljanje kakovosti	Kakovost proizvodov zagotavljamo s stalnim nadzorom kakovosti v tovarni. Zunanji nadzor izvaja Zavod za gradbeništvo Slovenije. Št. certifikata o nespremenljivosti lastnosti: 1404-CPR-2267												
<p>Priporočila kupcem so podana na osnovi naših dosedanjih izkušenj in odražajo trenutno stanje znanja v tehniki in praksi. Podatki so informativni in ne predstavljajo pogodbene obveznosti proizvajalca, možna so nihanja v okviru zahtev standarda. Kupec je odgovoren za pravilno in namensko uporabo proizvoda. Podrobnejša navodila za varno uporabo so na voljo v varnostnem listu, ki je dostopen na spletni strani proizvajalca www.salonit.si in pri vašem prodajalcu.</p>													
<p>Zamenjuje vse predhodne izdaje. Datum izdaje: Maj 2017</p>													

