

UNIVERSAL 42,5 N CEM II/B-M (LL-V) 42,5 N

Proizvod	UNIVERSAL 42,5 N je portlandski mešani cement z dvema mineralnima dodatkom (M), trdnostnega razreda 42,5 in običajnih zgodnjih trdnosti (N). Proizveden je v skladu s standardom SIST EN 197-1 v tovarni SALONIT ANHOVO, d.d.								
Sestava	Portland cementni klinker, mešani mineralni dodatek (apnenec - LL, elektrofiltrski pepel - V), do 5% polnil, sadra								
Lastnosti	Cement odlikuje dobra uravnoteženost sestave in lastnosti, optimalen razvoj trdnosti in dobra obdelavnost betona za najširši spekter aplikacij v gradbeništvu.								
Uporaba	Cement je namenjen za široko uporabo v gradbeništvu: za individualno gradnjo, za manj zahtevne armirane in nearmirane betone, pri izdelavi estrihov, industrijskih in drugih tlakov ter različnih betonskih izdelkov. Primeren tudi za stabiliziranje zmesi kamnitih zrn za nosilne plasti voziščnih konstrukcij – izvedbo ti. cementne stabilizacije.								
Tehnični podatki	<p>Povprečne vrednosti lastnosti cementa</p> <table><tr><td>Zgodnja tlačna trdnost (2 dni)</td><td>24 MPa</td></tr><tr><td>Standardna tlačna trdnost (28 dni)</td><td>48 MPa</td></tr><tr><td>Čas začetka vezanja</td><td>170 min</td></tr><tr><td>Specifična masa</td><td>2,97 g/cm³</td></tr></table> <p>Vsebnost vodotopnega kroma (VI) je v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 1907/2006.</p>	Zgodnja tlačna trdnost (2 dni)	24 MPa	Standardna tlačna trdnost (28 dni)	48 MPa	Čas začetka vezanja	170 min	Specifična masa	2,97 g/cm ³
Zgodnja tlačna trdnost (2 dni)	24 MPa								
Standardna tlačna trdnost (28 dni)	48 MPa								
Čas začetka vezanja	170 min								
Specifična masa	2,97 g/cm ³								
Dobava	v rzsutem stanju, v 25 kg vrečah								
Skladiščenje	Skladiščiti v nepoškodovani embalaži, pokritih, hladnih in suhih prostorih, zaščiten pred zračno vlago. Rok skladiščenja 3 mesece za cement v rzsutem stanju in 6 mesecev za cement v vrečah.								
Zagotavljanje kakovosti	Kakovost proizvodov zagotavljamo s stalnim nadzorom kakovosti v tovarni. Zunanji nadzor izvaja Zavod za gradbeništvo Slovenije. Št. certifikata o nespremenljivosti lastnosti: 1404-CPR-2184								
Priporočila kupcem so podana na osnovi naših dosedanjih izkušenj in odražajo trenutno stanje znanja v tehniki in praksi. Podatki so informativni in ne predstavljajo pogodbene obveznosti proizvajalca, možna so nihanja v okviru zahtev standarda. Kupec je odgovoren za pravilno in namensko uporabo proizvoda. Podrobnejša navodila za varno uporabo so na voljo v varnostnem listu, ki je dostopen na spletni strani proizvajalca www.salonit.si in pri vašem prodajalcu.									
Zamenjuje vse predhodne izdaje.	Datum izdaje: Maj 2017								

