

ULTRASAL 52,5 R CEM I 52,5 R

Proizvod	ULTRASAL 52,5 R je portlandski cement trdnostnega razreda 52,5 z visokimi zgodnjimi trdnostmi (R). Proizveden je v skladu s standardom SIST EN 197-1 v tovarni SALONIT ANHOVO, d.d.								
Sestava	Portland cementni klinker, do 5 % polnil, sadra								
Lastnosti	Cement najvišjega trdnostnega razreda z zelo hitrim prirastom trdnosti, konstantnih lastnosti ter kompatibilen z različnimi aditivi za beton.								
Uporaba	Cement za najzahtevnejše armirane, nearmirane in prednapete betonske elemente z visokimi statičnimi obremenitvami, za različne vrste visokozmogljivih betonov ter za zahtevne montažne betonske izdelke, kjer je zaželeno hitro razkalupljenje. Primeren za izdelavo lepil, injekcijskih mas, suhih mešanic ter drugih specialnih proizvodov na osnovi cementa. Primeren za uporabo pri nižjih temperaturah.								
Tehnični podatki	<p>Povprečne vrednosti lastnosti cementa</p> <table><tr><td>Zgodnja tlačna trdnost (2 dni)</td><td>40 MPa</td></tr><tr><td>Standardna tlačna trdnost (28 dni)</td><td>64 MPa</td></tr><tr><td>Čas začetka vezanja</td><td>160 min</td></tr><tr><td>Specifična masa</td><td>3,1 g/cm³</td></tr></table> <p>Vsebnost vodotopnega kroma (VI) je v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 1907/2006.</p>	Zgodnja tlačna trdnost (2 dni)	40 MPa	Standardna tlačna trdnost (28 dni)	64 MPa	Čas začetka vezanja	160 min	Specifična masa	3,1 g/cm ³
Zgodnja tlačna trdnost (2 dni)	40 MPa								
Standardna tlačna trdnost (28 dni)	64 MPa								
Čas začetka vezanja	160 min								
Specifična masa	3,1 g/cm ³								
Dobava	v razsutem stanju in v 25 kg vrečah								
Skladiščenje	Skladiščiti v nepoškodovani embalaži, pokritih, hladnih in suhih prostorih, zaščiten pred zračno vlago. Rok skladiščenja 3 mesece za cement v razsutem stanju in 6 mesecev za cement v vrečah.								
Zagotavljanje kakovosti	Kakovost proizvodov zagotavljamo s stalnim nadzorom kakovosti v tovarni. Zunanji nadzor izvaja Zavod za gradbeništvo Slovenije. Št. certifikata o nespremenljivosti lastnosti: 1404-CPR-2102								

Priporočila kupcem so podana na osnovi naših dosedanjih izkušenj in odražajo trenutno stanje znanja v tehniki in praksi. Podatki so informativni in ne predstavljajo pogodbene obveznosti proizvajalca, možna so nihanja v okviru zahtev standarda. Kupec je odgovoren za pravilno in namensko uporabo proizvoda. Podrobnejša navodila za varno uporabo so na voljo v varnostnem listu, ki je dostopen na spletni strani proizvajalca www.salonit.si in pri vašem prodajalcu.

Zamenjuje vse predhodne izdaje. **Datum izdaje: Maj 2017**

