

## ULTRASAL 42,5 N CEM I 42,5 N

<b>Proizvod</b>	ULTRASAL 42,5 N je portlandski cement trdnostnega razreda 42,5 in običajnih zgodnjih trdnosti (N). Proizveden je v skladu s standardom SIST EN 197-1 v tovarni SALONIT ANHOVO, d.d.										
<b>Sestava</b>	Portland cementni klinker, do 5 % polnil, sadra										
<b>Lastnosti</b>	Cement se v svoji kategoriji odlikuje po nizki specifični površini, ki pripomore k nizki porabi vode in počasnejšemu razvoju trdnosti v začetnih fazah strjevanja.										
<b>Uporaba</b>	ULTRASAL 42,5 N je posebej primeren za proizvodnjo vlakno-cementnih in drugih izdelkov, za armirane in nearmirane betone.										
<b>Tehnični podatki</b>	<p>Povprečne vrednosti lastnosti cementa</p> <table><tr><td>Zgodnja tlačna trdnost (2 dni)</td><td>26 MPa</td></tr><tr><td>Standardna tlačna trdnost (28 dni)</td><td>52 MPa</td></tr><tr><td>Čas začetka vezanja</td><td>180 min</td></tr><tr><td>Specifična masa</td><td>3,11 g/cm<sup>3</sup></td></tr><tr><td>Specifična površina</td><td>3200 cm<sup>2</sup>/g</td></tr></table> <p>Vsebnost vodotopnega kroma (VI) je v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 1907/2006.</p>	Zgodnja tlačna trdnost (2 dni)	26 MPa	Standardna tlačna trdnost (28 dni)	52 MPa	Čas začetka vezanja	180 min	Specifična masa	3,11 g/cm <sup>3</sup>	Specifična površina	3200 cm <sup>2</sup> /g
Zgodnja tlačna trdnost (2 dni)	26 MPa										
Standardna tlačna trdnost (28 dni)	52 MPa										
Čas začetka vezanja	180 min										
Specifična masa	3,11 g/cm <sup>3</sup>										
Specifična površina	3200 cm <sup>2</sup> /g										
<b>Dobava</b>	v razsutem stanju										
<b>Skladiščenje</b>	Skladiščiti v nepropustnih betonskih ali kovinskih silosih, zaščiteno pred zračno vlago. Rok skladiščenja 3 mesece.										
<b>Zagotavljanje kakovosti</b>	Kakovost proizvodov zagotavljamo s stalnim nadzorom kakovosti v tovarni. Zunanji nadzor izvaja Zavod za gradbeništvo Slovenije. Št. certifikata o nespremenljivosti lastnosti: <b>1404-CPR-2100</b>										
<p>Priporočila kupcem so podana na osnovi naših dosedanjih izkušenj in odražajo trenutno stanje znanja v tehniki in praksi. Podatki so informativni in ne predstavljajo pogodbene obveznosti proizvajalca, možna so nihanja v okviru zahtev standarda. Kupec je odgovoren za pravilno in namensko uporabo proizvoda. Podrobnejša navodila za varno uporabo so na voljo v varnostnem listu, ki je dostopen na spletni strani proizvajalca <a href="http://www.salonit.si">www.salonit.si</a> in pri vašem prodajalcu.</p>											
Zamenjuje vse predhodne izdaje. <span style="float: right;"><b>Datum izdaje: Maj 2017</b></span>											

